

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number : 2000-112062

(43)Date of publication of application : 21.04.2000

(51)Int.Cl.

G03C 1/498
G03C 1/76

(21)Application number : 10-299062

(71)Applicant : KONICA CORP

(22)Date of filing : 07.10.1998

(72)Inventor : NAGAIKE CHIAKI

(54) HEAT-DEVELOPABLE SILVER SALT PHOTSENSITIVE MATERIAL

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To obtain a heat-developable silver salt photosensitive material improved in blocking resistance by incorporating a matting agent narrow in grain diameter distribution in at least one of nonphotosensitive layers.

SOLUTION: At least one of the nonphotosensitive layers contains the matting agent narrow in grain diameter distribution, and this agent means a monodispersed matting agent even in grain diameter, for example, the matting agent having the grain diameter distribution in which $\pm 10\%$ of the average grain diameter includes ≥ 80 volume % of the total grains, preferably, ≥ 90 volume %. The nonphotosensitive layers contain at least 2 kinds of the matting agents different in the grain diameter distribution from each other, and such matting agents are obtained by mixing ≥ 2 kinds of the ones different in the distribution. The average grain diameter of one of the agents is 2-10 μm , preferably, 2.5-7 μm , and that of the other is 0.3-1.3 μm , preferably, 0.3-0.8 μm .

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

25.08.2005

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

(19) 日本国特許庁 (J P)

(12) 公 開 特 許 公 報 (A)

(11) 特許出願公開番号
特開2000-112062
(P2000-112062A)

(43) 公開日 平成12年4月21日(2000.4.21)

(51) Int.Cl. ⁷	識別記号	F I	テームコード*(参考)
G 0 3 C 1/498		G 0 3 C 1/498	2 H 1 2 3
1/76	3 5 1	1/76	3 5 1

審査請求 未請求 請求項の数4 F D (全 21 頁)

(21) 出願番号 特願平10-299062

(22) 出願日 平成10年10月7日(1998.10.7)

(71) 出願人 000001270

コニカ株式会社

東京都新宿区西新宿1丁目26番2号

(72) 発明者 長池 千秋

東京都日野市さくら町1番地 コニカ株式
会社内

(74) 代理人 100094710

弁理士 岩間 芳雄

Fターム(参考) 2H123 AB00 AB03 AB23 AB25 AB28

BA00 BA46 BA47 BA48 BA50

BB00 BB02 BB06 BB07 BB08

BB15 BB17 BB20 BC00 BC18

CB00 CB03 DA06

(54) 【発明の名称】 熱現像銀塩感光材料

(57) 【要約】

【課題】 耐ブロッキング性が改善された熱現像銀塩感光材料を提供すること。

【解決手段】 非感光層の少なくとも1層に粒度分布が狭いマット剤、粒度分布の異なるマット剤を少なくとも2種含有する熱現像銀塩感光材料、バック層に滑り剤を含有する熱現像銀塩感光材料。

【特許請求の範囲】

【請求項 1】非感光層の少なくとも 1 層に粒度分布が狭いマツト剤を含有することを特徴とする熱現像銀塩感光材料。

【請求項 2】粒度分布が狭いマツト剤が、平均粒径の±10%以内に粒子体積の80%以上が入るような単分散マツト剤を含有することを特徴とする請求項 1 に記載の熱現像銀塩感光材料。

【請求項 3】非感光層の少なくとも 1 層に粒度分布の異なるマツト剤を少なくとも 2 種含有することを特徴とする熱現像銀塩感光材料。

【請求項 4】バックング層に滑り剤を含有することを特徴とする熱現像銀塩感光材料。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】本発明は熱現像により画像を形成する熱現像感光材料（以下、単に「感材」ということもある。）に関し、さらに詳しくは、耐ブロッキング性が良好な熱現像感光材料に関する。

【0002】

【発明の背景】支持体上に感光層を有し、画像露光することで画像形成を行う感光材料は、数多く知られている。それらの中でも、環境保全や画像形成手段が簡易化できるシステムとして、熱現像により、画像を形成する技術が挙げられる。

【0003】熱現像感光材料の詳細は、例えば、米国特許第3,152,904号明細書、同第3,457,075号明細書及び「ドライシルバ写真材料（Dry Silver Photographic Material）」（D. モーガン（Morgan））、「熱によって処理される銀システム（Thermally Processed Silver Systems）」（D. モーガン（Morgan）、B. シェリー（Shely）著）、「イメージング・プロセス・アンド・マテリアルズ（Imaging Processes and Materials）」Neblette 第8版（スタージ（Sturge）、V. ウォールワース（Walworth）、A. シェップ（Shepp）編集）（1969年）第2頁等に記載されている。

【0004】熱現像感光材料において、処理を簡素化するために、熱現像後の定着処理を省略すると、未露光部にはハロゲン化銀や有機銀塩が残留し、これら未露光部に残留したハロゲン化銀や有機銀塩は、画像保存性を劣化させてしまう。この画像保存性の劣化を防止するために、カブリ防止剤が使用されるが、カブリ防止剤を使用するとフィルム同士のくっつきが起りやすくなってしま

【0005】従来、フィルム同志のくっつきを防止するためにマツト剤を使用する技術はよく知られているが、その効果を発揮せしめるのに必要な量を添加すると失透してフィルムとしては使用できなくなるという問題がある。

【0006】

【本発明が解決しようとする課題】従って、本発明の目的は、耐ブロッキング性が改善された熱現像銀塩感光材料を提供することにある。

【0007】

【課題を解決するための手段】（1）非感光層の少なくとも 1 層に粒度分布が狭いマツト剤を含有することを特徴とする熱現像銀塩感光材料。

（2）粒度分布が狭いマツト剤が、平均粒径の±10%以内に粒子体積の80%以上が入るような単分散マツト剤を含有することを特徴とする上記（1）に記載の熱現像銀塩感光材料。

（3）非感光層の少なくとも 1 層に粒度分布の異なるマツト剤を少なくとも 2 種含有することを特徴とする熱現像銀塩感光材料。

（4）バックング層に滑り剤を含有することを特徴とする熱現像銀塩感光材料。によって達成される。

【0008】以下、本発明について詳細に説明する。

【0009】本発明において用いるマツト剤は、無機化合物、有機化合物のどちらでもよい。無機化合物のマツト剤としては、例えば、硫酸バリウム、二酸化チタン、二酸化ケイ素、酸化アルミニウム、酸化カリウム、酸化ナトリウム、酸化マグネシウム、炭酸カルシウムなどの微粉末が挙げられる。二酸化ケイ素としては、乾式法によって得られた二酸化ケイ素、湿式法、即ち、ケイ酸塩のゲル化により得られる合成シリカ等の二酸化ケイ素が挙げられ、二酸化チタンとしては、チタンスラッグと硫酸により生成する二酸化チタン（ルチル型やアナターズ型）等が挙げられる。また、マツト剤は、粒径の比較的大きい、例えば、20 μm 以上の無機物から粉碎した後、分級してもよい。

【0010】有機化合物のマツト剤としては、例えば、アクリル樹脂、ポリエステル樹脂、ポリウレタン樹脂、塩化ビニル樹脂、塩化ビニリデン樹脂、ゴム系樹脂（例えば、SBR ゴム、NBR ゴム）、酢酸ビニル樹脂、ポリオレフィン樹脂、ポリビニルアセタール樹脂、澱粉等の高分子化合物などの粉碎分級物が挙げられる。また、有機化合物のマツト剤は、懸濁重合法で合成した高分子化合物、スプレードライ法あるいは分散法等により球型にした高分子化合物も用いることができる。

【0011】樹脂は、単一のモノマーを重合したホモポリマーでもよいし、2 種以上のポリマーを重合したコポリマーでもよい。ポリマーは直鎖状でも枝分かれしたものでもよい。さらに架橋されているものでもよい。

【0012】次に、有機化合物のマツト剤に用いられるポリマーの具体例を示す。

【0013】—MMA（100）—

—MMA（95）—AA（5）—

—2EHA（30）—MMA（50）—St（15）—MAA（5）—

—BR（50）—St（47）—AA（3）—

—BR(40)—DVB(10)—St(45)—MAA(5)—
—VC(70)—MMA(25)—AA(5)—
—VDC(60)—MMA(35)—MAA(5)—
上記において、MMAはメチルメタクリレート、AAは
アクリル酸、2EHAは2-エチルヘキシルアクリレ
ート、Stはスチレン、MAAはメタクリル酸、BRは
ブタジエン、DVBはジビニルベンゼン、VCは塩化ビ
ニル、VDCは塩化ビニリデンから誘導される構成単位
を表し、括弧内の数値は重量%である。

【0014】本発明で、粒度分布が狭いマツト剤とは、
粒径が揃った単分散マツト剤をいい、平均粒径の±10
%以内に粒子体積の80%以上が入るような粒度分布を
有するマツト剤をいい、特に90%以上が好ましい。

【0015】以下、平均粒径の±10%以内に入る粒子
の割合(%)を「分散揃度」と定義する。

【0016】本発明において、マツト剤の平均粒径は、
0.5~30μmが好ましく、更に0.8~8μmであ
ること、更には1~4ミクロンが好ましい。

【0017】また、本発明では、非感光層に粒度分布の
異なるマツト剤が少なくとも2種含有される。本発明に
おいて、粒度分布が異なるとは、横軸に粒径、縦軸に粒
子数を示す粒度分布グラフにおいて、分布のピークの高
さを100とした場合に、高さ20以上の部分の分布が
重なっていないことを意味する。

【0018】粒度分布の異なるマツト剤は、それぞれ平
均粒径の異なる2種類以上のマツト剤を混合して得られ
る。本発明の効果を発揮せしめる上で、一方のマツト剤
の平均粒径が2μm~10μm、より好ましくは2.5
~7μm、他方のマツト剤の平均粒径が0.3μm~
1.3μm、より好ましくは0.3~0.8μmである
ことが好ましい。

【0019】なお、本発明でいう粒径とは、試料を電子*
一般式(I) (R₁)_p—(COO)_q—(R₂)_r

[式中、R₁は炭素数6~60の、置換もしくは無置換
の、直鎖、分岐、環状の、アルキル基、アルケニル基、
アルキニル基、及び、置換もしくは無置換のアリール基
を表し、R₂は炭素数1~60の、置換もしくは無置換
の、直鎖、分岐、環状の、アルキル基、アルケニル基、
アルキニル基、及び、置換もしくは無置換のアリール基
を表す。p、q、rはそれぞれ1~6の整数を表す。]
本発明で用いる滑り剤としては、R₁とR₂の炭素数の総
和が20以上であることが好ましい。更に、30以上で
あることが好ましい。また、p及びrが2~6の場合に
は、(R₁)_pと(R₂)_rの炭素数の総和は30以上が
好ましく、40以上がより好ましい。

【0028】置換基としては、例えば、ハロゲン原子、
ヒドロキシ基、シアノ基、アルコキシ基、アリールオキ
シ基、アルキルチオ基、アリールチオ基、アルコキシカ
ルボニル基、アリールオキシカルボニル基、アミノ基、

*顕微鏡で撮影し、個々の粒子の直径を測定したものであ
る。

【0020】マツト剤の粒子の形状は、定形、不定形ど
ちらでもよいが、好ましくは、定形であり、球形が好ま
しい。

【0021】本発明のマツト剤は、予め塗布液中に分散
させ、これを塗布することにより非感光層に含有させて
もよいし、塗布液を塗布した後、乾燥が終了する以前に
マツト剤を噴霧して非感光層に含有させてもよい。ま
た、複数の種類のマツト剤を含有させる場合は、両方の
方法を併用してもよい。

【0022】本発明のマツト剤は、乳剤層側の全バイン
ダーに対し、重量比で0.5~30%含有することが好
ましい。

【0023】本発明において、バックング層とは、支持
体を挟んで感光性層側とは反対側に設けられた層をい
う。バックング層は下塗り層を設けた上に塗設された層
であってもよく、表面処理された支持体上に直接塗設さ
れた層であってもよい。下塗り層は、支持体とバックン
グ層の接着性を向上するために2層以上からなってい
てもよい。

【0024】バックング層の全乾燥膜厚は、0.2~2
0μmの範囲が好ましく、更に好ましくは0.5~10
μmの範囲である。

【0025】次に、本発明に用いる滑り剤について説明
する。本発明において滑り剤としては、公知の滑り剤を
使用することができる。これら滑り剤としては、例え
ば、リサーチ・ディスクロージャーNo.307105、
第XII章に記載の文献に挙げてある化合物が挙げられ
る。

【0026】本発明で用いる滑り剤は、下記一般式
(I)で表される化合物が好ましい。

【0027】






アシルアミノ基、スルホニルアミノ基、ウレイド基、カ
ルバモイル基、スルファモイル基、アシル基、スルホニ
ル基、スルフィニル基、アリール基、アルキル基を挙げ
ることができる。これらの基はさらに置換基を有しても
よい。

【0029】本発明において好ましい置換基は、ハロゲ
ン原子、ヒドロキシ基、アルコキシ基、アルキルチオ
基、アルコキシカルボニル基、アシルアミノ基、スルホ
ニルアミノ基、アシル基、アルキル基である。




【0030】上記ハロゲン原子としては、フッ素原子、
塩素原子が好ましい。アルコキシ基、アルキルチオ基、
アルコキシカルボニル基におけるアルキル基にはアルケ
ニル基、アルキニル基も含まれ、これらとしては、先に
R₂の説明の説明で示したアルキル基、アルケニル基、
アルキニル基が挙げられる。アシルアミノ基、スルホニ
ルアミノ基におけるアミノ基は、N置換アミノ基であっ

てもよく、置換基としてはアルキル基（アルケニル基、アルキニル基も含まれる。）が好ましい。アシルアミノ基、アシル基のカルボニル基及びスルホニルアミノ基のスルホニル基に結合する基としては、アルキル基（アルケニル基、アルキニル基も含まれる。）、アリール基挙げられるが、アルキル基が好ましい。

【0031】好ましい R_1 及び R_2 の例としては、ブチル基、オクチル基、 t -オクチル基、ドデシル基、テトラデシル基、ヘキサデシル基、2-ヘキシルデシル基、オクタデシル基、 C_nH_{2n-1} （ n は20~60を表す）、エイコシル基、ドコサニル基、メリシニル基、オクテニル基、ミリストレイル基、オレイル基、エルシル基、フェニル基、ナフチル基、ベンジル基、ノニルフェニル基、ジペンチルフェニル基、シクロヘキシル基が挙げられる。これらの基は、更に置換基を有していてもよい。*



(21)





*さらに、 R_1 及び R_2 は、エチレン、プロピレン、フェニレン等の2価の基、あるいは、グリセリン、トリメチロールプロパン、ペンタエリスリトール、ソルビトール等からの基を連結基として有していてもよい。

【0032】一般式(1)で表される化合物は、天然物であっても合成物であってもよい。天然物、あるいは、天然物の高級脂肪酸やアルコールを原料とした合成物は、炭素数の異なるものや、直鎖のもの、分岐のものを含み、これらの混合物となるが、一般式(1)で表される化合物は、これらの混合物であっても差し支えない。



【0033】以下に、好ましい一般式(1)で表される化合物の具体例を示す。

【0034】

【化1】



(22)



好ましい滑り剤としては、上記化合物に加え、天然物であるモンタン酸エステル、カルナウバWAX、オレオス

トックなども挙げることができる。

50 【0035】一般式(1)で表される化合物は、他の公

知の他の滑り剤と併用することもできる。公知の滑り剤として好ましいものは、一般式(1)で表される化合物に類似する、例えば、米国特許第4,275,146号明細書に記載の高級脂肪族アミド類、米国特許第3,933,516号明細書に記載の高級脂肪酸もしくはその金属塩類、その他、高級アルコールおよびその誘導体類、ポリエチレンワックス、パラフィンワックス、マイクロクリスタリンワックス、ポリオキシエチレン(重合度5~60)アルキルフェニルエーテル化合物等を挙げることができる。また、天然物の油脂、ワックス、オイル、例えば、蜜蝋

なども併用することができる。
 【0036】更に、併用できる好ましい公知の滑り剤として、市販または合成によって入手可能なシリコン系化合物を挙げることができる。シリコン系化合物としてはポリオルガノシロキサン類が好ましい。これらの化合物及びその合成法については、独国特許第1,938,959号明細書、米国特許第2,694,637号明細書、米国特許第3,042,522号明細書、特公昭51-33600号公報、特公昭52-22040号公報、特開昭59-31543号公報、特開昭62-203152号公報、特開昭62-269139号公報、特開昭60-54015号公報、特開平2-301750号公報、特開平2-115836号公報、特公平3-2285号公報、特開平6-102615号公報等に詳しい記載がある。

【0037】シリコン系化合物は、米国ダウコーニング社、独国B Y Kケミー社、信越化学(株)、東芝シリコン(株)、東レシリコン(株)、日本ユニカー(株)、チッソ(株)より種々の構造のものが市販されており、容易に入手可能である。また、これらの市販のシリコンを原料として通常の化学反応により容易に誘導体化することも可能である。

【0038】本発明においては、滑り剤はバックング層の最外層(支持体より最も遠い側の層)に含有させるのが好ましい。好ましくは、上記一般式(1)で表される滑り剤を少なくとも1種含有する。また、2種以上を併用することもできる。

【0039】滑り剤の塗設量は $1 \sim 100 \text{ mg/m}^2$ の範囲が好ましい。更に好ましくは $2 \sim 60 \text{ mg/m}^2$ の範囲であり、特に好ましくは $5 \sim 40 \text{ mg/m}^2$ の範囲である。

【0040】一般式(1)で表される化合物とそれ以外の滑り剤を併用する場合、一般式(1)で表される化合物は、全滑り剤の30重量%以上あることが望ましい。特に、50重量%以上が好ましい。

【0041】次に、本発明の熱現像銀塩感光材料について説明する。

【0042】本発明の熱現像銀塩感光材料は、熱現像処理にて写真画像を形成する感光材料であり、還元可能な銀源(有機銀塩)、感光性ハロゲン化銀、還元剤及び必要に応じて銀の色調を抑制する色調剤を、通常(有機)バインダーマトリックス中に分散した状態で含有してい

る熱現像銀塩感光材料が好ましい。

【0043】熱現像銀塩感光材料は、常温で安定であるが、露光後、高温(例えば、 $80^\circ\text{C} \sim 140^\circ\text{C}$)に加熱することで現像される。加熱することで有機銀塩(酸化剤として機能する)と還元剤との間で起こる酸化還元反応によって銀を生成する。この酸化還元反応は、露光でハロゲン化銀に発生した潜像の触媒作用によって促進される。露光領域中の有機銀塩の反応によって生成した銀は、黒色画像を提供し、画像の形成がなされる。この反応過程は、外部から水等の処理液を供給することなしで進行することができる。

【0044】本発明の熱現像銀塩感光材料は、支持体上に少なくとも一層の感光性層とその上に少なくとも1層の非感光性層を有している。熱現像銀塩感光材料には、感光性層に到達する光の量や波長分布を制御するために感光性層と同じ側にフィルター染料層を、また、ハレーションを防止するためのアンチハレーション染料層を形成してもよい。また、感光性層やバックング層に染料または顔料を含ませてもよい。用いられる染料または顔料としては所望の波長範囲で目的の吸収を有するものであればいかなる化合物でもよいが、例えば、特開昭59-6481号、特開昭59-182436号公報、米国特許第4,271,263号明細書、米国特許第4,594,312号明細書、欧州特許公開533008号明細書、欧州特許公開652473号明細書、特開平2-216140号公報、特開平4-348339号公報、特開平7-191432号公報、特開平7-301890号公報などに記載の化合物が好ましく用いられる。

【0045】熱現像銀塩のハロゲン化銀粒子は光センサーとして機能するものである。ハロゲン化銀粒子は、画像形成後の白濁を低く抑え、良好な画質を得るために平均粒子サイズが小さい方が好ましく、平均粒子サイズは $0.1 \mu\text{m}$ 以下が好ましく、より好ましくは $0.01 \mu\text{m} \sim 0.1 \mu\text{m}$ であり、特に好ましくは $0.02 \mu\text{m} \sim 0.08 \mu\text{m}$ である。

【0046】ここでいう粒子サイズとは、ハロゲン化銀粒子が立方体あるいは八面体のいわゆる正常晶である場合には、ハロゲン化銀粒子の稜の長さをいう。また、正常晶でない場合、例えば、球状、棒状あるいは平板状の粒子である場合には、ハロゲン化銀粒子の体積と同等な体積を有する球の直径をいう。また、ハロゲン化銀粒子は単分散粒子であることが好ましい。ここでいう単分散粒子とは、下記式で求められる単分散度が40以下の粒子をいう。更に好ましい単分散度は30以下であり、特に好ましくは0.1以上20以下である。

【0047】単分散度 = $\left[\frac{\text{粒径分布の標準偏差}}{\text{粒径の平均値}} \right] \times 100$

本発明においては、ハロゲン化銀粒子は、平均粒径 $0.1 \mu\text{m}$ 以下でかつ単分散粒子であることがより好ましく、この範囲にすることで画像の粒状性も向上する。

【0048】ハロゲン化銀粒子の形状については、特に

制限はないが、ミラー指数(100)面の占める割合が高いことが好ましく、この割合が50%以上、更には70%以上、特に80%以上であることが好ましい。ミラー指数(100)面の比率は、増感色素の吸着における(111)面と(100)面との吸着依存性を利用したT. Tani, J. Imaging Sci., 29, 165 (1985)により求めることができる。

【0049】また、もう一つの好ましいハロゲン化銀粒子の形状は、平板粒子である。ここでいう平板粒子とは、投影面積の平方根を粒径 $r \mu\text{m}$ とし、垂直方向の厚みを $h \mu\text{m}$ した場合のアスペクト比 $= r/h$ が3以上のものをいう。その中でも好ましいアスペクト比は3以上50以下である。また、粒径は $0.1 \mu\text{m}$ 以下であることが好ましく、更に $0.01 \mu\text{m} \sim 0.08 \mu\text{m}$ が好ましい。これらは米国特許第5,264,337号明細書、同第5,314,798号明細書、同第5,320,958号明細書等に記載されており、容易に所望の平板状粒子を得ることができる。本発明においてこれらの平板状粒子を用いた場合、さらに画像の鮮鋭性も向上する。

【0050】ハロゲン化銀粒子におけるハロゲン組成には特に制限はなく、塩化銀、塩臭化銀、塩沃臭化銀、臭化銀、沃臭化銀、沃化銀のいずれであってもよい。本発明に用いられる写真乳剤は、P. Glafkides著 Chimie et Physique Photographique (Paul Montel社刊、1967年)、G. F. Duffin著 Photographic Emulsion Chemistry (The Focal Press刊、1966年)、V. L. Zelikman et al著 Making and Coating Photographic Emulsion (The Focal Press刊、1964年)等に記載された方法を用いて調製することができる。即ち、酸性法、中性法、アンモニア法等を用いて調製することができる。また、可溶性銀塩と可溶性ハロゲン塩を反応させる形式としては、片側混合法、同時混合法、それらの組合せ等のいずれを用いてもよい。

【0051】このハロゲン化銀は、いかなる方法で画像形成層に添加されてもよく、このときハロゲン化銀は還元可能な銀源に近接するように配置する。また、ハロゲン化銀は、有機酸銀とハロゲンイオンとの反応によって、有機酸銀中の銀の一部をハロゲン化銀に変換することによって調製してもよいし、ハロゲン化銀を予め調製しておき、これを有機銀塩を調製するための溶液に添加して調製してもよく、また、これらの方法の組み合わせもよいが、ハロゲン化銀を予め調製しておき、これを有機銀塩を調製するための溶液に添加して調製するのが好ましい。一般にハロゲン化銀は有機銀塩に対して0.75~30重量%の量で含有することが好ましい。

【0052】ハロゲン化銀は、元素周期律表の6族から10族に属する金属のイオンまたは錯体イオンを含有することが好ましい。上記の金属としては、W、Fe、Co、Ni、Cu、Ru、Rh、Pd、Re、Os、Ir、Pt、Auが好ましい。

【0053】これらの金属は錯体の形でハロゲン化銀に導入できるが、用いる金属錯体イオンとしては、下記一般式で表される6配位錯体イオンが好ましい。

【0054】一般式 $[ML_m]^n$

[式中、Mは元素周期表の6~10族の元素から選ばれた遷移金属を表し、Lは配位子を表し、mは0、1、2または3を表す。]

Lで表される配位子の具体例としては、ハロゲン化物(弗化物、塩化物、臭化物及び沃化物)、シアン化物、シアナート、チオシアナート、セレンシアナート、テルロシアナート、アジド及びアコの各配位子、ニトロシル、チオニトロシル等が挙げられ、好ましい配位子は、アコ、ニトロシル及びチオニトロシル等である。アコ配位子が存在する場合には、配位子の一つまたは二つを占めることが好ましい。Lは同一でもよく、また、異なってもよい。

【0055】Mで表される遷移金属の好ましい具体例は、ロジウム(Rh)、ルテニウム(Ru)、レニウム(Re)、イリジウム(Ir)及びオスミウム(Os)である。

【0056】以下に、遷移金属錯体イオンの具体例を示す。

【0057】1: $[RhCl_6]^{3-}$

2: $[RuCl_6]^{3-}$

3: $[ReCl_6]^{3-}$

4: $[RuBr_6]^{3-}$

5: $[OsCl_6]^{3-}$

6: $[IrCl_6]^{4-}$

7: $[Ru(NO)Cl_5]^{2-}$

8: $[RuBr_4(H_2O)]^{2-}$

9: $[Ru(NO)(H_2O)Cl_4]^{-}$

10: $[RhCl_5(H_2O)]^{2-}$

11: $[Re(NO)Cl_5]^{2-}$

12: $[Re(NO)(CN)_5]^{2-}$

13: $[Re(NO)Cl(CN)_4]^{2-}$

14: $[Rh(NO)_2Cl_4]^{-}$

15: $[Rh(NO)(H_2O)Cl_4]^{-}$

16: $[Ru(NO)(CN)_5]^{2-}$

17: $[Fe(CN)_6]^{3-}$

18: $[Rh(NS)Cl_5]^{2-}$

19: $[Os(NO)Cl_5]^{2-}$

20: $[Cr(NO)Cl_5]^{2-}$

21: $[Re(NO)Cl_5]^{-}$

22: $[Os(NS)Cl_4(TeCN)]^{2-}$

23: $[Ru(NS)Cl_5]^{2-}$

24: $[Re(NS)Cl_4(SeCN)]^{2-}$

25: $[Os(NS)Cl(SCN)_4]^{2-}$

26: $[Ir(NO)Cl_5]^{2-}$

27: $[Ir(NS)Cl_5]^{2-}$

【0058】用いる金属のイオンまたは錯体イオンは一

種類でもよいし、同種の金属及び異種の金属を二種以上併用してもよい。これらの金属のイオン又は錯体イオンは、一般的には、ハロゲン化銀 1 モル当たり 1×10^{-9} ～ 1×10^{-2} モル含有させるが適当であり、 1×10^{-8} ～ 1×10^{-4} モル含有させるのが好ましい。

【0059】ハロゲン化銀に金属のイオンまたは錯体イオンを含有させるには、これらの金属のイオン又は錯体イオンを提供する化合物（以下、遷移金属化合物ということもある。）が用いられる。これらの遷移金属化合物は、ハロゲン化銀粒子形成時に添加し、金属のイオンまたは錯体イオンハロゲン化銀粒子中に導入することが好ましく、ハロゲン化銀粒子の調製の段階、即ち、核形成、成長、物理熟成、化学増感の前後のどの段階で添加してもよいが、核形成、成長、物理熟成の段階で添加するのが好ましく、核形成、成長の段階で添加するのが更に好ましく、核形成の段階で添加するのが最も好ましい。

【0060】遷移金属化合物は、分割して数回にわたって添加してもよい。また、ハロゲン化銀粒子中に均一に含有させることもできるし、特開昭 63-29603 号公報、特開平 2-306236 号公報、同 3-167545 号公報、同 4-76534 号公報、同 6-110146 号公報、同 5-273683 号公報等に記載されているように粒子内に分布を持たせて含有させることもできるが、粒子内部に分布をもたせて含有させることが好ましくい。

【0061】これらの遷移金属化合物は、水あるいは適当な有機溶媒（例えば、アルコール類、エーテル類、グリコール類、ケトン類、エステル類、アミド類）に溶解して添加することができる。

【0062】これら添加方法としては、例えば、遷移金属化合物の水溶液もしくは遷移金属化合物と NaCl、KCl とを一緒に溶解した水溶液を、粒子形成中の水溶性銀塩溶液または水溶性ハライド溶液に添加しておき添加する方法、第 3 の水溶液として準備し、銀塩溶液とハライド溶液を混合するとき、3 液を同時に混合することによりハロゲン化銀粒子に添加する方法、粒子形成中に必要量の遷移金属化合物の水溶液を反応容器に投入し添加する方法、ハロゲン化調製時に予め金属のイオンまたは錯体イオンをドーブした別のハロゲン化銀粒子を添加することにより添加する方法等がある。特に、遷移金属化合物の水溶液もしくは遷移金属化合物と NaCl、KCl とを一緒に溶解した水溶液を水溶性ハライド溶液に添加しておき添加する方法が好ましい。粒子表面に添加する場合には、粒子形成直後または物理熟成途中もしくは終了時又は化学熟成時に必要量の遷移金属化合物の水溶液を反応容器に没入することもできる。

【0063】得られたハロゲン化銀粒子は、ヌードル法、フロキュレーション法など当業界で知られている方法により水洗し脱塩することができる。本発明において

は、脱塩は行っても、行わなくてもよい。

【0064】ハロゲン化銀粒子は化学増感することが好ましい。化学増感法としては、当業界でよく知られている硫黄増感法、セレン増感法、テルル増感法が挙げられる。また、金化合物や白金、パラジウム、イリジウム化合物等を用いる貴金属増感法や還元増感法を用いることができる。

【0065】硫黄増感法、セレン増感法、テルル増感法には公知の化合物を用いることができる。特開平 7-128768 号公報等に記載の化合物も使用することができる。

【0066】テルル増感剤としては、例えば、ジアシルテルリド類、ビス（オキシカルボニル）テルリド類、ビス（カルバモイル）テルリド類、ビス（オキシカルボニル）ジテルリド類、ビス（カルバモイル）ジテルリド類、P=Te 結合を有する化合物、テルロカルボン酸塩類、Te-オルガニルテルロカルボン酸エステル類、ジ（ポリ）テルリド類、テルリド類、テルロール類、テルロアセタール類、テルロスルホナート類、P-Te 結合を有する化合物、含 Te ヘテロ環類、テルロカルボニル化合物、無機テルル化合物、コロイド状テルルなどを用いることができる。

【0067】貴金属増感法に好ましく用いられる化合物としては、例えば、塩化金酸、カリウムクロロオーレート、カリウムオーリチオシアネート、硫化金、金セレナイドあるいは米国特許第 2,448,060 号明細書、英国特許第 618,061 号明細書などに記載されている化合物を好ましく用いることができる。

【0068】還元増感法に用いる化合物としては、例えば、アスコルビン酸、二酸化チオ尿素を用いることができる。また、その他、例えば、塩化第一スズ、アミノイミノメタンスルフィン酸、ヒドラジン誘導体、ボラン化合物、シラン化合物、ポリアミン化合物等を用いることができる。また、還元増感法は、乳剤の pH を 7 以上または pAg を 8.3 以下に保持して熟成することにより行うこともできる。また、粒子形成中に銀イオンのシングルアディクション部分を導入することにより還元増感することができる。

【0069】本発明において有機銀塩は還元可能な銀源であり、これら銀源としては、還元可能な銀イオン源を含有する有機酸及びヘテロ有機酸の銀塩が挙げられる。有機酸としては、長鎖（10～30、好ましくは 15～25 の炭素原子数）の脂肪族カルボン酸が好ましく、ヘテロ有機酸としては、含窒素複素環を有するヘテロ有機酸が好ましい。配位子が、4.0～10.0 の銀イオンに対する総安定定数を有する有機または無機の銀塩錯体も有用である。本発明に好適な銀塩の例は、リサーチ・ディスクロージャー No. 17029 及び No. 29963 に記載されており、有機酸の銀塩（例えば、没食子酸、シュウ酸、ベヘン酸、アラキジン酸、ステアリン酸、パル

ミチン酸、ラウリン酸等の銀塩)；銀のカルボキシアルキルチオ尿素塩(例えば、1-(3-カルボキシプロピル)チオ尿素、1-(3-カルボキシプロピル)-3,3-ジメチルチオ尿素等との銀塩)；アルデヒドとヒドロキシ置換芳香族カルボン酸とのポリマー反応生成物の銀錯体(例えば、ホルムアルデヒド、アセトアルデヒド、ブチルアルデヒド等のアルデヒド類と、例えば、サリチル酸、安息香酸、3,5-ジヒドロキシ安息香酸、5,5-チオジサリチル酸ヒドロキシ置換酸類等とのポリマー反応生成物の銀錯体)；チオエン類の銀塩または錯体(例えば、3-(2-カルボキシエチル)-4-ヒドロキシメチル-4-チアゾリン-2-チオエン、3-カルボキシメチル-4-チアゾリン-2-チオエンの銀塩または錯体)；イミダゾール、ピラゾール、ウラゾール、1,2,4-チアゾール、1H-テトラゾール、3-アミノ-5-ベンジルチオ-1,2,4-トリアゾール及びベンゾトリアゾールから選択される窒素酸と銀との錯体また塩；サッカリン、5-クロロサリチルアルドキシム等の銀塩；メルカプチド類の銀塩が挙げられる。好ましい銀源は、ベヘン酸銀、アラキジン酸銀および/またはステアリン酸銀である。

【0070】有機銀塩化合物は、水溶性銀化合物と銀と錯形成する化合物を混合することによって得ることができる。水溶性銀化合物と銀と錯形成する化合物との混合には、正混合法、逆混合法、同時混合法、特開平9-127643号公報に記載されているようなコントロールダブルジェット法等が好ましく用いられる。例えば、有機酸にアルカリ金属塩(例えば、水酸化ナトリウム、水酸化カリウムなど)を加えて有機酸アルカリ金属塩ソープ(例えば、ベヘン酸ナトリウム、アラキジン酸ナトリウムなど)を作成した後に、コントロールダブルジェットにより、有機酸アルカリ金属塩ソープと硝酸銀などを添加することにより有機銀塩の結晶を作成することができる。その際にハロゲン化銀粒子を混在させてもよい。

【0071】有機銀塩は、平均粒径が1μm以下であり、かつ、単分散の有機銀塩粒子であることが好ましく、この範囲にすることで濃度の高い画像が得られる。ここでいう有機銀塩粒子の平均粒径とは、有機銀塩粒子が、例えば、球状、棒状の粒子の場合には、有機銀塩粒子の体積と同等な体積の球の直径をいう。平均粒径は好ましくは0.01μm~0.8μmであり、特に0.05μm~0.5μmが好ましい。

【0072】単分散の有機銀塩粒子とは、下記式で求められる単分散度が40以下の粒子をいう。更に好ましい単分散度は1~30以下である。

【0073】単分散度 = [(粒径分布の標準偏差) / (粒径の平均値)] × 100

さらに、有機銀塩は、平板状粒子を全有機銀の60%以上有する有機銀塩であることが好ましい。平板状粒子と

は、粒径と厚さの比、アスペクト比が3以上のものをいう。

【0074】本発明においてアスペクト比とは、粒径と厚さの比をいい、下記式により表される。

【0075】アスペクト比 = 粒径 / 粒子厚さ

ここで、粒径は、表面を形成する平面の中で最も広い面積を有する面(主平面)に対して垂直な投影面積に等しい面積を有する円の直径で表される。平板状粒子の場合の粒子の厚さとは、主平面に垂直な方向での粒子の厚さであり、一般に2つの主平面間の距離に一致する。

【0076】粒径と厚さは以下の方法で求められる。支持体上に内部標準となる粒径既知のラテックスボールと主平面が平行に配向するように有機銀塩粒子を塗布した試料を作成し、ある角度からカーボン蒸着法により粒子に影(シャドウ)を施した後、通常のレプリカ法によってレプリカ試料を作成する。同試料の電子顕微鏡写真を撮影し、画像処理装置等を用いて個々の粒子の投影面積と厚さを求める。この場合、粒子の投影面積は、内部標準となる粒径既知のラテックスボールの投影面積を基準として、粒子の厚さは、内部標準となる粒径既知のラテックスボールの粒子のシャドウの長さを基準として算出することができる。

【0077】有機銀塩をこれらの形状にするためには、前記有機銀塩結晶をバインダーや界面活性剤などを用いボールミルなどで分散粉砕することで得られる。

【0078】本発明においては未露光現像試料の透明性の低下を防ぐためには、ハロゲン化銀及び有機銀塩の総量を、銀量に換算して1m²当たり0.5g以上2.2g以下とすることが好ましい。また、この範囲にすることで硬調な画像が得られる。また、銀総量に対するハロゲン化銀の量は、重量比で50%以下であり、好ましくは25%以下、更に好ましくは0.1%~15%の間である。


【0079】本発明の熱現像銀塩感光材料には還元剤を内蔵させることが好ましい。好適な還元剤の例は、米国特許第3,770,448号明細書、同第3,773,512号明細書、同第3,593,863号明細書及びリサーチ・ディスクロージャーNo.17029及びNo.29963に記載されており、具体的には、アミノヒドロキシクロアルケノン化合物(例えば、2-ヒドロキシピペリジノ-2-シクロヘキセノン)；還元剤の前駆体としてアミノレダクトン類のエステル(例えば、ピペリジノヘキソースレダクトンモノアセテート)；N-ヒドロキシ尿素誘導体(例えば、N-p-メチルフェニル-N-ヒドロキシ尿素)；アルデヒド又はケトンのヒドラゾン類(例えば、アントラセンアルデヒドフェニルヒドラゾン)；ホスファーアミドフェノール類；ホスファーアミドアニリン類；ポリヒドロキシベンゼン類(例えば、ヒドロキノン、t-ブチル-ヒドロキノン、イソプロピルヒドロキノン及び(2,5-ジヒドロキシフェ

ニル) メチルスルホン) ; スルフヒドロキサム酸類 (例えば、ベンゼンスルフヒドロキサム酸) ; スルホンアミドアニリン類 (例えば、4-(N-メタンスルホンアミド) アニリン) ; 2-テトラゾリルチオヒドロキノン類 (例えば、2-メチル-5-(1-フェニル-5-テトラゾリルチオ) ヒドロキノン) ; テトラヒドロキノキサリン類 (例えば、1, 2, 3, 4-テトラヒドロキノキサリン) ; アミドオキシン類; アジン類; 脂肪族カルボン酸アリールヒドラザイド類とアスコルビン酸の組み合わせ; ポリヒドロキシベンゼンとヒドロキシルアミンの組み合わせ; レダクトン及び/またはヒドラジン; ヒドロキサン酸類; アジン類とスルホンアミドフェノール類の組み合わせ; α -シアノフェニル酢酸誘導体; ビス- β -ナフトールと1, 3-ジヒドロキシベンゼン誘導体の組み合わせ; 5-ピラゾロン類; スルホンアミドフェノール還元剤; 2-フェニルインダン-1, 3-ジオン等; クロマン; 1, 4-ジヒドロピリジン類 (例えば、2, 6-ジメトキシ-3, 5-ジカルボエトキシ-1, 4-ジヒドロピリジン) ; ビスフェノール類 (例えば、ビス(2-ヒドロキシ-3-t-ブチル-5-メチルフェニル) メタン、ビス(6-ヒドロキシ-m-トリル) メシトール、2, 2-ビス(4-ヒドロキシ-3-メチルフェニル) プロパン、4, 5-エチリデン-ビス(2-t-ブチル-6-メチル) フェノール)、紫外線感応性アスコルビン酸誘導体及び3-ピラゾリドン類が挙げられる。これらの中でも特に好ましい還元剤はヒンダードフェノール類である。ヒンダードフェノール類としては下記一般式 (A) で表される化合物が挙げられる。

【0080】

【化2】

一般式 (A)



[式中、Rは水素原子または炭素原子数1~10のアルキル基を表し、R' 及びR'' は炭素原子数1~5のアルキル基を表す。]


Rで表される炭素原子数1~10のアルキル基としては、例えば、ブチル基、2, 4, 4-トリメチルペンチル基が挙げられ、R' 及びR'' で表される炭素原子数1~5のアルキル基としては、例えば、メチル基、エチル基、t-ブチル基が挙げられる。

【0081】以下に、一般式 (A) で表される化合物の具体例を示すが、本発明で用いられる一般式 (A) で表される化合物はこれら化合物に限定されるものではない。


【0082】

【化3】


C-1




C-2



C-3




C-4




【0083】

【化4】


C-5



C-6



C-7



【0084】これら一般式(A)で表される化合物を含め、熱現像銀塩感光材料への還元剤の使用量は、銀1モル当り $1 \times 10^{-2} \sim 10$ モルが好ましく、特に好ましくは $1 \times 10^{-2} \sim 1.5$ モルである。

【0085】本発明の熱現像銀塩感光材料の感光性層に用いるのに好適なバインダーは、透明または半透明で、無色であるものが好ましい。これら好ましいバインダーとしては、例えば、天然ポリマー、合成ポリマー及びコポリマー、その他フィルムを形成する媒体、例えば：ゼラチン、アラビアゴム、ポリビニルアルコール、ヒドロキシエチルセルロース、セルロースアセテート、セルロースアセテートブチレート、ポリビニルピロリドン、カゼイン、デンプン、ポリアクリル酸、ポリメチルメタクリル酸、ポリ塩化ビニル、ポリメタクリル酸、スチレン-無水マレイン酸コポリマー、スチレン-アクリロニトリルコポリマー、スチレン-ブタジエンコポリマー、ポリビニルアセタール類（例えば、ポリビニルホルマール及びポリビニルブチラール）、ポリエステル類、ポリウレタン類、フェノキシ樹脂、ポリ塩化ビニリデン、ポリエポキシド類、ポリカーボネート類、ポリビニルアセテート、セルロースエステル類、ポリアミド類が挙げられる。これらバインダーは親水性であっても非親水性であってもよい。

【0086】熱現像銀塩感光材料には、その表面を保護し、擦り傷が付くのを防止するために感光性層の外側に非感光性の保護層を形成することができる。これらの非感光性の保護層に用いるバインダーは、上述の感光性層

に用いられるバインダーと同じ種類であっても異なった種類であってもよい。

【0087】本発明においては、熱現像の速度を速めるために感光性層のバインダー量は $1.5 \sim 10 \text{ g/m}^2$ であることが好ましい。さらに好ましくは $1.7 \sim 8 \text{ g/m}^2$ である。 1.5 g/m^2 未満では未露光部の濃度が大幅に上昇し、使用に耐えない場合がある。

【0088】感光性層は単層であっても複数層であってもよい。複数層とする場合、階調の調節のため高感層/低感層あるいは低感層/高感層としてもよい。

【0089】本発明の熱現像銀塩感光材料には、現像後の銀色調を改良する目的で色調剤を添加することが好ましい。好適な色調剤の例は、リサーチ・ディスクロージャーNo. 17029に開示されており、例えば、イミド類（例えば、フタルイミド）；環状イミド類、ピラゾリン-5-オン類及びキナゾリノン（例えば、スクシンイミド、3-フェニル-2-ピラゾリン-5-オン、1-フェニルウラゾール、キナゾリン、2,4-チアゾリジンジオン）；コバルト錯体（例えば、コバルトのヘキサミントリフルオロアセテート）；メルカプタン類（例えば、3-メルカプト-1,2,4-トリアゾール）；N-(アミノメチル)アリアルジカルボキシイミド類（例えば、N-(ジメチルアミノメチル)フタルイミド）；ブロックされたピラゾール類、イソチウロニウム誘導体及びある種の光漂白剤の組み合わせ（例えば、N,N'-ヘキサメチレン(1-カルバモイル-3,5-ジメチルピラゾール)、1,8-(3,6-ジオキサオクタ-2-ビス(イソチウロニウムトリフルオロアセテート)、2-(トリプロモメチルスルホニル)ベンゾチアゾールの組み合わせ）；メロシアン染料（例えば、3-エチル-5-((3-エチル-2-ベンゾチアゾリニリデン(ベンゾチアゾリニリデン))-1-メチルエチリデン)-2-チオ-2,4-オキサゾリジンジオン）；フタラジノン、フタラジノン誘導体またはこれらの誘導体の金属塩（例えば、4-(1-ナフチル)フタラジノン、6-クロロフタラジノン、5,7-ジメチルオキシフタラジノン、2,3-ジヒドロ-1,4-フタラジンジオン）；フタラジノンとスルフィン酸誘導体の組み合わせ（例えば、6-クロロフタラジノンとベンゼンスルフィン酸ナトリウムの組み合わせ、8-メチルフタラジノンとp-トリルスルホン酸ナトリウムの組み合わせ）；フタラジンとフタル酸の組み合わせ；フタラジン（フタラジンの付加物を含む）と、マレイン酸無水物、フタル酸、2,3-ナフタリンジカルボン酸、o-フェニレン酸誘導体またはその無水物（例えば、フタル酸、4-メチルフタル酸、4-ニトロフタル酸、テトラクロロフタル酸無水物）から選択される少なくとも1つの化合物との組み合わせ；キナゾリンジオン類、ベンズオキサジン、ナフトキサジン誘導体；ベンズオキサジン-2,4-ジオン類（例えば、1,3-ベンズオキサジン

ー2, 4-ジオン) ; ピリミジン類、不斉-トリアジン類 (例えば、2, 4-ジヒドロキシピリミジン) ; テトラアザペンタレン誘導体 (例えば、3, 6-ジメルカプト-1, 4-ジフェニル-1H, 4H-2, 3a, 5, 6a-テトラアザペンタレン) が挙げられる。好ましい色調剤はフタラゾンまたはフタラジンである。

【0090】本発明の熱現像銀塩感光材料には、現像を抑制あるいは促進させ現像を制御する、分光増感効率を向上させる、現像前後の保存性を向上させるなどを目的として、メルカプト化合物、ジスルフィド化合物、チオン化合物を含有させることができる。

【0091】本発明に使用するメルカプト化合物、ジスルフィド化合物は、いかなる構造のものでもよいが、 $Ar-SM$ 、 $Ar-S-S-Ar$ (式中、Mは水素原子またはアルカリ金属原子を表し、Arは1個以上の窒素、イオウ、酸素、セレンウムまたはテルリウム原子を有する芳香環または縮合芳香環を表す。) で表される化合物が好ましい。好ましい芳香環または縮合芳香環は、ベンズイミダゾール、ナフトイミダゾール、ベンゾチアゾール、ナフトチアゾール、ベンズオキサゾール、ナフトオキサゾール、ベンゾセリナゾール、ベンゾテルラゾール、イミダゾール、オキサゾール、ピラゾール、トリアゾール、チアジアゾール、テトラゾール、トリアジン、ピリミジン、ピリダジン、ピラジン、ピリジン、プリン、キノリンまたはキナゾリノンである。

【0092】これら芳香環または縮合芳香環は、例えば、ハロゲン原子 (例えば、臭素原子、塩素原子)、ヒドロキシ基、アミノ基、カルボキシ基、アルキル基 (1個以上の炭素原子、好ましくは1~4個の炭素原子を有するアルキル基)、アルコキシ基 (1個以上の炭素原子、好ましくは1~4個の炭素原子を有するアルコキシ基) を置換基として有していてもよい。

【0093】メルカプト置換複素芳香族化合物の具体例としては、2-メルカプトベンズイミダゾール、2-メルカプトベンズオキサゾール、2-メルカプトベンゾチアゾール、2-メルカプト-5-メチルベンゾチアゾール、3-メルカプト-1, 2, 4-トリアゾール、2-メルカプトキノリン、8-メルカプトプリン、2, 3, 5, 6-テトラクロロ-4-ピリジンチオール、4-ヒドロキシ-2-メルカプトピリミジン、2-メルカプト-4-フェニルオキサゾールなどが挙げられるが、本発明で用いることができるメルカプト置換複素芳香族化合物はこれらに限定されるものではない。

【0094】本発明の熱現像銀塩感光材料には、かぶり防止剤を含有させることができる。最も有効なかぶり防止剤として知られているものは水銀イオンである。かぶり防止剤として水銀化合物を使用することについては、例えば、米国特許第3, 589, 903号明細書に開示されている。しかし、かぶり防止剤として水銀化合物を使用することは環境的に好ましくない。非水銀かぶり防

止剤としては、例えば、米国特許第4, 546, 075号明細書及び同第4, 452, 885号明細書及び特開昭59-57234号公報に開示されているかぶり防止剤が好ましい。

【0095】特に好ましい非水銀かぶり防止剤は、米国特許第3, 874, 946号明細書及び同第4, 756, 999号明細書に開示されている-C (X_1)

(X_2) (X_3) (式中、 X_1 及び X_2 はハロゲン原子を表し、 X_3 は水素原子又はハロゲン原子を表す。) で表される1以上の置換基を有するヘテロ環状化合物である。また、好適なかぶり防止剤の例としては、特開平9-288328号公報の段落番号[0030]~[0036]に記載されている化合物が挙げられる。また、もう一つの好ましかぶり防止剤の例としては、特開平9-90550号公報の段落番号[0062]~[0063]に記載されている化合物が挙げられる。さらにその他の好適なかぶり防止剤としては、米国特許第5, 028, 523号明細書及び英国特許出願第92221383. 4号明細書、同第9300147. 7号明細書、同第9311790. 1号明細書に開示されている化合物が挙げられる。

【0096】本発明の熱現像銀塩感光材料には、例えば、特開昭63-159841号公報、同60-140335号公報、同63-231437号公報、同63-259651号公報、同63-304242号公報、同63-15245号公報、米国特許第4, 639, 414号明細書、同第4, 740, 455号明細書、同第4, 741, 966号明細書、同第4, 751, 175号明細書、同第4, 835, 096号明細書に記載された増感色素を使用することができる。

【0097】また、本発明に使用される有用な増感色素の例は、リサーチ・ディスクローチャーNo. 17643 IV-A項 (1978年12月 23頁)、同No. 1831 X項 (1978年8月 437頁) に記載もしくは引用された文献に記載されている。

【0098】スキャナーを用いて露光するとき、スキャナー光源の分光特性に適した分光感度を有する増感色素を選択することが有利である。この場合、増感色素としては、例えば、特開平9-34078号公報、同9-54409号公報、同9-80679号公報に記載の化合物が好ましく用いられる。

【0099】また、本発明の熱現像銀塩感光材料には、例えば、界面活性剤、酸化防止剤、安定化剤、可塑性、紫外線吸収剤、被覆助剤等を用いてもよい。これらの添加剤及び上述したその他の添加剤は、リサーチ・ディスクローチャーNo. 17029 (1978年6月 9~15頁) に記載されている。

【0100】本発明の熱現像銀塩感光材料に用いる各種の添加剤は、感光性層、非感光性層、その他の形成層のいずれに添加してもよい。

10

20

30

40

50

【0101】本発明の熱現像銀塩感光材料に用いられる支持体は、現像処理後の画像の変形を防ぐために、プラスチックフィルム（例えば、ポリエチレンテレフタレート、ポリカーボネート、ポリイミド、ナイロン、セルローストリアセテート、ポリエチレンナフタレート）が好ましい。

【0102】これらの中でも好ましい支持体としては、ポリエチレンテレフタレート（以下、PETと略すことがある。）、シンジオタクチック構造を有するスチレン系重合体を含むプラスチック（以下、SPSと略すことがある。）を用いた支持体が挙げられる。

【0103】PETは、ポリエステル成分が全てポリエチレンテレフタレートからなるものであってもよいが、酸成分として、テレフタル酸、ナフタレン-2,6-ジカルボン酸、イソフタル酸、ブチレンジカルボン酸、5-ナトリウムスルホイソフタル酸、アジピン酸等、グリコール成分として、エチレングリコール、プロピレングリコール、ブタンジオール、シクロヘキサジメタノール等の変性ポリエステル成分を全ポリエステルの10モル%以下含むポリエステルであってもよい。

【0104】SPSは、通常のポリスチレン（アタクチックポリスチレン）と異なり、立体的に規則性を有するポリスチレンである。規則的な立体規則性構造部分をラセモ連鎖といい、2連鎖、3連鎖、5連鎖、更にはそれ以上と規則的な部分がより多くあることが好ましく、本発明において、ラセモ連鎖は、2連鎖で85%以上、3連鎖で75%以上、5連鎖で50%以上、それ以上の連鎖で30%以上であることが好ましい。SPSは、特開平3-131843号公報に記載の方法に準じて合成することができる。

【0105】本発明に係る支持体の製膜及び下引の製造には公知の方法を用いることができるが、好ましくは、特開平9-50094号公報の段落番号〔0030〕～〔0070〕に記載された方法を用いることである。

【0106】支持体の厚みは、50～300 μ mが好ましく、更に好ましくは70～180 μ mである。

【0107】支持体には、熱処理したプラスチックフィルムを用いることもできる。プラスチックフィルムの熱処理とは、製膜後、感光性層が塗布されるまでの間に、そのガラス転移点より30℃以上高い温度から融点までの間の温度で、好ましくは35℃以上高い温度から融点までの間の温度で、更に好ましくは40℃以上高い温度から融点までの間の温度で加熱処理することである。

【0108】また、本発明においては、帯電性を改良するために、金属酸化物及び／または導電性ポリマーなどの導電性化合物を構成層中に含ませることができる。これらはいずれの層に含有させてもよいが、下引層、バック層、感光性層と下引の間の層などに含有させることが好ましい。これら導電性化合物としては、米国特許5,244,773号明細書カラム14～20に記載さ

れた導電性化合物が好ましく用いられる。

【0109】

【実施例】以下に、本発明を実施例により具体的に説明するが、本発明はこれらの実施例によって限定されるものではない。

【0110】実施例1

熱現像銀塩感光材料試料No. 1～6の作製

〈ハロゲン化銀粒子Aの調製〉水700mlにフタル化ゼラチン22gおよび臭化カリウム30mgを溶解し、温度35℃にてpHを5.0に調整した後、硝酸銀18.6gを含む水溶液159mlと臭化カリウムと沃化カリウムを92:8のモル比で含む水溶液を、pAg 7.7に保ちながらコントロールダブルジェット法で10分間かけて添加した。次いで、硝酸銀55.4gを含む水溶液476mlと、六塩化イリジウム酸二カリウムを9 μ モル/リットル、臭化カリウムを1モル/リットルの割合で含む水溶液30mlを、pAg 7.7に保ちながらコントロールダブルジェット法で30分間かけて添加した。その後、pHを下げて凝集沈降させ脱塩処理をし、フェノキシエタノール0.1gを加え、pH 5.9、pAg 8.2に調整し、沃臭化銀粒子（沃素含量、コア8モル%、平均2モル%、平均粒径0.05 μ m、変動係数8%、（100）面比率79%の立方体粒子）を調製した。

【0111】得られた沃臭化銀粒子を60℃に昇温し、銀1モル当たり、チオ硫酸ナトリウムを85 μ モル、2,3,4,5,6-ペンタフルオロフェニルジフェニルフォスフィンセレニドを11 μ モル、テルル化合物1を15 μ モル、塩化金酸を3.4 μ モル、チオシアン酸を260 μ モル添加し、120分間熟成した後、30℃に急冷し、ハロゲン化銀粒子Aを調製した。

【0112】〈有機酸銀乳剤Aの調製〉ステアリン酸1.3g、アラキジン酸0.5g、ベヘン酸8.5g、蒸留水300mlを90℃で15分間混合し、激しく攪拌しながら1N-NaOH水溶液31.1mlを15分かけて添加した後、30℃に降温した。次に、1N-リン酸水溶液7mlを添加し、より激しく攪拌しながらN-ブロモスクシンイミド0.02gを添加した後、上述のハロゲン化銀粒子Aをハロゲン化銀量が2.5mモルとなるように添加した。更に、1N-硝酸銀水溶液25mlを2分かけて添加し、そのまま90分間攪拌続けた。その後、吸引濾過で固形分を濾別し、固形分を濾水の伝導度が30 μ S/cmになるまで水洗した。

【0113】その後、真空乾燥してハロゲン化銀/有機酸銀の固体を得た。この固体10gに10重量%のヒドロキシプロピルセルロース水溶液40gを添加し、更に、過臭化ピリジニウム0.1mモルと、臭化カルシウム2水和物0.15モルを添加してホモジナイザーで分散し、平均粒径約1 μ mのハロゲン化銀/有機酸銀の水分散物（有機酸銀乳剤A）を得た。

【0114】〈感光層塗布液の調製〉10mgのフェニルチオスルホン酸、60mgの色素1、30mgの色素2、2gの2-メルカプト-5-メチルベンゾイミダゾール、21.5gの4-クロロベンゾフェノン-2-カルボン酸、8gの5-トリプロモメチルスルホニル-2-メチルチアジアゾール、6gの2-トリプロモメチルスルホニルベンゾチアゾール、150gの1, 1-ビス(2-ヒドロキシ-3, 5-ジメチルフェニル)-3, 5, 5-トリメチルヘキサシラン、5gの4, 6-ジトリクロロメチル-2-フェニルトリアジン、2gのジスルフィド化合物1、5gのテトラクロロフタル酸に、ヒドロキシプロピルセルロース水溶液(10重量%) 250g*

石灰処理ゼラチン

フタラジン(5重量%溶液(水/メタノール=1/1(重量比))で添加)

4-メチルフタル酸ナトリウム塩(4%水溶液で添加)

マツト剤(表1に示す。)

C₇F₁₅COONa

p-ドデシルベンゼンスルホン酸ナトリウム

蒸留水を加えて100mlにした。

【0118】〈バックング層塗布液の調製〉下記組成の※ ※分散液を調製した。

バインダー(MMA-EA-AA共重合体のラテックス、MMA:EA:AA=50:45:5(重量比))

蒸留水

p-ドデシルベンゼンスルホン酸ナトリウム

ダイナコールEX313(ナガセ化成工業(株)製エポキシ化合物)

染料a

染料b

染料c

染料d

マツト剤(表1に示す。)

以下に、上記において用いた化合物を示す。

【0119】

*を混合し、ホモジナイザーで分散して上記化合物の水分散物を得た。

【0115】この水分散物10.3gを50gの有機酸銀乳剤Aと混合して、更にバインダー(MMA-EA-AA共重合体のラテックス、MMA:EA:AA=50:45:5(重量比))10g、p-ドデシルベンゼンスルホン酸ナトリウム3mg加え、そこに蒸留水を加えて200mlの感光層塗布液を調製した。

【0116】なお、MMAはメチルメタクリレート、EAはアクリル酸エチル、AAはアクリル酸である。

【0117】〈表面保護層塗布液の調製〉下記組成の表面保護層塗布液を調製した。

4g

480mg

240mg

(表1に示す。)

20mg

20mg

1000g

30mg

100mg

50mg


110mg

40mg


50mg

(表1に示す。)


【化5】

25
テルル化合物 1


ジスルフィド化合物 1



色素 1




色素 2




【0120】


【化6】

27
染料a


染料b



染料c



染料d



〈試料の作製〉2軸延伸した厚さ175 μm のポリエチレンテレフタレート支持体の一方の面に、バックング層塗布液をバインダーの塗布量が1.5 g/m^2 になるように塗布し、50℃で20分間乾燥した。このようにして1.5 μm 厚（乾燥膜厚）のバックング層を形成した。

【0121】さらにこの反対の面に、感光層塗布液を塗布銀量が2.3 g/m^2 になるように塗布し、50℃で20分間乾燥した。このようにして20 μm 厚（乾燥膜厚）の感光層を形成した。

【0122】続いて、感光層の上に、表面保護層塗布液をバインダーの塗布量が2 g/m^2 になるように塗布し、50℃で20分間乾燥した。このようにして1.6 μm 厚（乾燥膜厚）の表面保護層を形成し、試料No. 1～6を作製した。

【0123】得られた試料No. 1～6について、以下のようして写真性能、ブロッキング性、透明性及び接着性を評価した。得られた結果を表1に示す。

【0124】〈写真性能の評価〉25℃、60%RHの

雰囲気下で24時間保存した試料を、25℃、60%RHの雰囲気下で、810nmダイオードを備えたレーザー感光計で試料を露光した後、120℃で25秒間加熱処理（現像）を行い、カブリ+0.3の濃度が得られる露光量（E）を求め、 $-\log E$ で感度を評価した。なお、感度は、試料No. 1の感度を100とする相対値で表1に示した。また、試料の露光面と露光レーザー光の角度は80度とした。

【0125】〈ブロッキング性〉直径50mmのコアに、2枚のフィルム（巾35mm、長さ100mm）を感光面同士を重合わせ、1kgの荷重をかけて巻きつけた。23℃、RH55%の雰囲気下で24時間放置後、剥離し、その剥離の状況を下記評価基準で5段階評価した。

【0126】（評価基準）

○：全く抵抗なく剥離できる。

○△：軽い音がして剥離できる。

△：剥離できるが押され様の跡が残る。

△×：剥離できるが部分的に粘着している。

×：粘着して剥離不能。

【0127】〈透明性〉未露光の試料を現像し、東京電色社製TURBIDIMETER MODEL T-2600DAでヘイズを測定した。ヘイズ値の小さいほど透明性がよいことを示している。

【0128】〈接着性〉試料の表面保護層に45℃の傾きの切り傷を剃刀で入れ、セロテープを圧着し、急激に引き剥し、剥離した表面保護層の面積を求め、下記の5段階で評価した。

【0129】(評価基準)

* 【表1】

	試料No.	マット剤種	平均粒径 (μm)	分散指数	添加量 [mg]		ヘイズ [%]	ブロッキング	感度	接着性
					保護層	バックキ ング層				
比較	1	PMMA	5	61	80	80	10	$\Delta\times$	100	Δ
比較	2	PMMA	8	58	80	80	13	Δ	99	Δ
比較	3	なし	—	—	—	—	1	\times	100	\times
本発明	4	PMMA	5	90	60	80	2	\bigcirc	101	\bigcirc
本発明	5	PMMA	6	92	80	80	3	\bigcirc	100	\bigcirc
本発明	6	PMMA	9	91	80	80	3	\bigcirc	99	\bigcirc

PMMA…ポリメチルメタクリレート

【0132】実施例2

マット剤の種類及び使用量を表2に示すように変更した以外は、実施例1と同様にして試料No. 7～12を作製した。

※で評価した。得られた結果を表2に示す。なお、感度は、試料No. 7の感度を100とする相対値で表2に示した。

【0134】

【0133】得られた試料について実施例1と同様にし※

【表2】

	試料No.	マット剤（小粒子）				マット剤（大粒子）				ヘイズ [%]	ブロッ キング	感度	接着性
		マット剤 種	平均粒径 (μ m)	添加量 [mg]		マット剤 種	平均粒径 (μ m)	添加量 [mg]					
				保護層	バック ン グ層			保護層	バック ン グ層				
比較	7	PMMA	0.5	80	80	なし	—	—	—	5	△×	100	△
比較	8	なし	—	—	—	PMMA	5	10	10	4	×	99	△×
本発明	9	PMMA	0.5	80	80	PMMA	6	10	10	4	○	101	○
本発明	10	PMMA	0.6	80	80	PMMA	7	10	10	4	○	100	○
本発明	11	PMMA	0.5	70	70	PMMA	5	10	10	4	○	99	○
本発明	12	PMMA	0.6	80	80	PMMA	5	5	5	3	○	99	○

PMMA…ポリメチルメタクリレート

【0135】実施例3

マット剤の種類及び使用量を表3に示すように変更した以外は、実施例1と同様にして試料No. 13～18を作製した。

【0136】得られた試料について実施例1と同様にし

て評価した。得られた結果を表3に示す。なお、感度は、試料No. 13の感度を100とする相対値で表3に示した。

【0137】

【表3】

	試料 No	マット剤 (小粒子)					マット剤 (大粒子)					ヘイズ [%]	ブロッ キング	感度	接着性
		マット剤 種	平均粒 径 (μm)	分散指 度	添加量 [mg]		マット剤 種	平均粒 径 (μm)	分散指 度	添加量 [mg]					
					保護層	バック キング層				保護層	バック キング層				
比較	13	PMMA	0.5	61	80	80	なし	—	—	—	—	6	△×	100	×
比較	14	なし	—	—	—	—	PMMA	5	61	10	10	5	△×	99	△
本発明	15	PMMA	0.5	92	60	80	PMMA	5	92	10	10	1	○	101	○
本発明	16	PMMA	0.5	93	80	80	PMMA	7	93	10	10	1	○	99	○
本発明	17	PMMA	0.4	90	60	80	PMMA	5	90	10	10	1	○	99	○
本発明	18	PMMA	0.3	91	80	80	PMMA	5	91	5	5	1	○	100	○

PMMA…ポリメチルメタクリレート

【0138】実施例4

マット剤の種類及び使用量を表4に示すように変更し、また、スベリ剤を表4に示すようにバックキング層に添加した以外は、実施例1と同様にして試料No. 19～24

*で評価した。得られた結果を表4に示す。なお、感度は、試料No. 19の感度を100とする相対値で表4に示した。

【0140】

【表4】

【0139】得られた試料について実施例1と同様にし*

	試料No.	マット剤（小粒子）					マット剤（大粒子）					滑り剤		ヘイズ [%]	ブロッ キング	感度	接着性
		マット 剤種	平均粒 径 (μm)	分散指 度	添加量 [mg]		マット 剤種	平均粒 径 (μm)	分散指 度	添加量 [mg]		添加量 [mg]					
					保護層	バック キング層				保護層	バック キング層	種	バック キング層				
比較	19	PMMA	0.5	61	80	80	なし	—	—	—	—	なし	—	6	△×	100	×
比較	20	なし	—	—	—	—	なし	—	—	—	—	なし	—	1	×	100	×
本発明	21	なし	—	—	—	—	なし	—	—	—	—	(11)	100	1	△○	100	△○
本発明	22	なし	—	—	—	—	PMMA	5	70	10	10	(11)	100	4	○	99	△○
本発明	23	PMMA	0.5	60	60	80	PMMA	5	92	10	10	(12)	100	2	△○	101	○
本発明	24	PMMA	0.3	91	80	80	PMMA	5	91	5	5	(12)	50	1	○	100	○

PMMA…ポリメチルメタクリレート

【0141】実施例5

試料No. 25～30の作製

《ハロゲン化銀乳剤Aの調製》水900ml中にイナートゼラチン7.5g及び臭化カリウム10mgを溶解し、温度を35℃、pHを3.0に調整した後、pAg 7.7に保ちながら、硝酸銀74gを含む水溶液370ml、臭化カリウムと沃化カリウム(モル比で98:2)を含む水溶液、及び、銀1モル当たり 1×10^{-6} モルの $[\text{Ir}(\text{NO})\text{Cl}_5]$ 塩及び銀1モル当たり 1×10^{-4} モルの塩化ロジウム塩をコントロールダブルジェット法で添加した。その後、4-ヒドロキシ-6-メチル-1,3,3a,7-テトラザインデンを添加し、

NaOHでpHを5に調整して平均粒子サイズ0.06 μm 、単分散度10%、(100)面比率87%の立方体沃化銀粒子を有するハロゲン化銀乳剤を得た。

【0142】得られた乳剤をゼラチン凝集剤を用いて凝集沈降させ脱塩処理した後、フェノキシエタノール0.1gを加え、pH5.9、pAg7.5に調整し、更に塩化金酸及び無機硫黄で化学増感を行い、ハロゲン化銀乳剤Aを得た。

【0143】《ベヘン酸ナトリウム溶液の調製》945mlの純水にベヘン酸32.4g、アラキジン酸9.9g、ステアリン酸5.6gを90℃で溶解し、高速で攪拌しながら、1.5Mの水酸化ナトリウム水溶液98ml

1を添加した。次に、濃硝酸0.93mlを加えた後、55℃に冷却して30分攪拌させてベヘン酸ナトリウム溶液を得た。

【0144】《ベヘン酸銀とハロゲン化銀Aのプレフォーム乳剤の調製》上記のベヘン酸ナトリウム溶液に前記ハロゲン化銀乳剤Aを15.1g添加し、水酸化ナトリウム溶液でpH8.1に調整した後に、1Mの硝酸銀溶液147mlを7分間かけて加え、更に20分攪拌し、限外濾過により水溶性塩類を除去した。得られたプレフォーム乳剤において、ベヘン酸銀は平均粒子サイズ0.8μm、単分散度8%の粒子であった。分散物のフロックを形成後、水を取り除き、更に6回の水洗と水の除去を行った後、乾燥させた。

【0145】〈感光性乳剤の調製〉得られたプレフォーム乳剤に、ポリビニルブチラール（平均分子量3000）のメチルエチルケトン溶液（17重量%）544gとトルエン107gを徐々に添加して分散させた。 *

〈バックング層〉

酢酸セルロース（10%メチルエチルケトン溶液）	15ml/m ²
染料-B	7mg/m ²
染料-C	7mg/m ²
マツト剤（表5に示す。）	（表5に示す。）
C ₆ H ₁₇ -C ₆ H ₄ -SO ₃ Na	10mg/m ²

【0150】

〈感光層〉

（塗布銀量が2.1g/m²になるように塗布した。）

プレフォーム乳剤	240g
増感色素-1（0.1%メタノール溶液）	1.7ml
ピリジニウムプロミドプロミド（6%メタノール溶液）	3ml
臭化カルシウム（0.1%メタノール溶液）	1.7ml
カブリ防止剤-2（10%メタノール溶液）	1.2ml
2-（4-クロロベンゾイル）安息香酸（12%メタノール溶液）	9.2ml
2-メルカプトベンズイミダゾール（1%メタノール溶液）	11ml
トリプロモメチルスルホキノリン（5%メタノール溶液）	17ml
現像剤-1（20%メタノール溶液）	29.5ml

【0151】

〈表面保護層〉

アセトン	35ml/m ²
メチルエチルケトン	17ml/m ²
酢酸セルロース	2.3g/m ²
メタノール	7ml/m ²
フタラジン	250mg/m ²
4-メチルフタル酸	180mg/m ²
テトラクロロフタル酸	150mg/m ²
テトラクロロフタル酸無水物	170mg/m ²
マツト剤（表5に示す）	（表5に示す。）
C ₆ H ₁₇ -C ₆ H ₄ -SO ₃ Na	10mg/m ²

【0152】

*【0146】《熱現像銀塩感光材料試料の作製》2軸延伸した厚さ175μmのポリエチレンテレフタレート支持体の一方の面に、バックング層塗布液をバインダーの塗布量が1.5g/m²になるように塗布し、60℃で15分間乾燥した。このようにして1.5μm厚（乾燥膜厚）のバックング層を形成した。

【0147】さらにこの反対の面に、感光層塗布液を塗布銀量が2.1g/m²になるように塗布し、60℃で15分間乾燥した。このようにして20μm厚（乾燥膜厚）の感光層を形成した。


【0148】続いて、この上に表面保護層塗布液をバインダーの塗布量が2g/m²になるように塗布して、60℃で15分間乾燥した。このようにして1.6μm厚（乾燥膜厚）の表面保護層を形成し、試料No.25~30を作成した。

【0149】


【化7】

35
染料-B


36



染料-C




増感色素-1



【0153】

【化8】

カブリ防止剤-2



得られた試料について実施例1と同様にして評価した。

30 得られた結果を表5に示す。

【0154】なお、感度は、試料No. 25の感度を100とする相対値で表5に示した。

【0155】

【表5】

	試料No.	マット剤種	平均粒径 (μm)	分散増度	添加量 [mg]		ヘイズ [%]	ブロッッキング	感度	接着性
					保護層	バックینگ層				
比較	25	シリカ	8	60	50	50	16	Δ	100	Δ
比較	26	シリカ	10	55	50	50	20	$\Delta\times$	99	Δ
比較	27	なし	—	—	—	—	1	\times	100	\times
本発明	28	シリカ	6	92	50	50	1	\bigcirc	101	\bigcirc
本発明	29	シリカ	8	92	70	30	2	\bigcirc	100	\bigcirc
本発明	30	シリカ	10	91	60	40	3	\bigcirc	99	\bigcirc

シリカ…二酸化ケイ素

【0156】実施例6

マット剤の種類及び使用量を表6に示すように変更した以外は、実施例5と同様にして試料No. 31～36を作製した。

*で評価した。得られた結果を表6に示す。なお、感度は、試料No. 31の感度を100とする相対値で表6に示した。

【0158】

【0157】得られた試料について実施例1と同様にし*

【表6】

	試料No.	マット剤 (小粒子)				マット剤 (大粒子)				ヘイズ [%]	ブロッ キング	感度	接着性
		マット剤 種	平均粒径 (μ m)	添加量 [mg]		マット剤 種	平均粒径 (μ m)	添加量 [mg]					
				保護層	バック ン グ層			保護層	バック ン グ層				
比較	31	シリカ	0.6	60	60	なし	—	—	—	6	△×	100	△
比較	32	なし	—	—	—	シリカ	8	10	10	5	×	99	△
本発明	33	シリカ	0.6	60	60	シリカ	8	10	10	4	○	101	○
本発明	34	シリカ	0.7	60	50	シリカ	10	10	10	4	○	100	○
本発明	35	シリカ	0.3	70	30	シリカ	10	5	5	3	○	99	○
本発明	36	シリカ	0.3	60	60	シリカ	8	10	10	3	○	99	○

シリカ…二酸化ケイ素

【0159】実施例7

マット剤の種類及び使用量を表7に示すように変更した以外は、実施例5と同様にして試料No. 37～42を作製した。

て評価した。得られた結果を表7に示す。なお、感度は、試料No. 37の感度を100とする相対値で表7に示した。

40 【0161】

【0160】得られた試料について実施例1と同様にし

【表7】

	試料 No	マット剤 (小粒子)					マット剤 (大粒子)					ヘイズ [%]	ブロッ キング	感度	接着性
		マット剤 種	平均粒 径 (μ m)	分散指 度	添加量 [mg]		マット剤 種	平均粒 径 (μ m)	分散指 度	添加量 [mg]					
					保護層	バック キング層				保護層	バック キング層				
比較	37	シリカ	0.6	60	70	40	なし	—	—	—	—	7	△×	100	×
比較	38	なし	—	—	—	—	シリカ	8	60	10	10	6	△×	99	△×
本発明	39	シリカ	0.7	90	60	40	シリカ	8	92	10	10	1	○	100	○
本発明	40	シリカ	0.3	90	70	30	シリカ	10	92	5	5	1	○	101	○
本発明	41	シリカ	0.4	90	80	50	シリカ	10	90	10	10	1	○	99	○
本発明	42	シリカ	0.8	91	60	50	シリカ	10	90	10	10	1	○	100	○

シリカ…二酸化ケイ素

【0162】実施例8

マット剤の種類及び使用量を表8に示すように変更し、
また、スベリ剤を表8に示すようにバックキング層に添加
した以外は、実施例5と同様にして試料No. 43～48
を作製した。

*で評価した。得られた結果を表8に示す。なお、感度
は、試料No. 43の感度を100とする相対値で表8に
示した。

【0164】

【表8】

【0163】得られた試料について実施例1と同様にし*

	試料No.	マット剤（小粒子）					マット剤（大粒子）					滑り剤		ヘイズ [%]	ブロッ キング	感度	接着性
		マット 剤種	平均粒 径 (μm)	分散指 度	添加量 [mg]		マット 剤種	平均粒 径 (μm)	分散指 度	添加量 [mg]		添加量 [mg]					
					保護層	バック キング層				保護層	バック キング層	種	バック キング層				
比較	43	シリカ	0.6	60	60	60	なし	—	—	—	—	なし	—	7	△×	100	×
比較	44	なし	—	—	—	—	なし	—	—	—	—	なし	—	1	×	100	×
本発明	45	なし	—	—	—	—	なし	—	—	—	—	(11)	100	1	△○	101	△○
本発明	46	なし	—	—	—	—	シリカ	8	60	10	10	(11)	100	4	○	99	△○
本発明	47	シリカ	0.4	90	50	50	シリカ	8	93	10	10	(12)	100	1	○	99	○
本発明	48	シリカ	0.6	92	60	60	シリカ	8	91	10	10	(12)	50	1	○	100	○

シリカ…二酸化ケイ素

【0165】表1～8より、本発明の熱現像銀塩感光材
料は、水系での塗布、溶剤系での塗布ともに、透明性、
ブロッキング性が良好で、しかも、保護層の膜付きが良
好であることが分かる。

【0166】

【発明の効果】本発明の熱現像銀塩感光材料は、透明
性、ブロッキング性が良好で、しかも、保護層の膜付き
が良好である。上記の効果は、水系で塗布した場合であ
っても、溶剤系で塗布した場合であっても奏することが
できる。